



Кристалл ультрабыстрого диода с мягкой характеристикой обратного восстановления $U_{обр.} = 400V$

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое прямое падение напряжение
- Высокое быстродействие
- Малые значения обратных токов

Габаритные размеры


A	Размер кристалла, мм	5,6
B	Размер кристалла, мм	5,6
S	Толщина кристалла, мм	0,35
Металлизация анода		Al-Ag
Металлизация катода		Ti-Ni-Ag
Пассивация		SiO ₂
Ширина линии скрайбирования, мм		0,06

Общее описание

Разрабатываемые кристаллы ультрабыстрых диодов предназначены для использования в выпрямителях высокой частоты, модуляторах, преобразователях, формирователях импульсов, ограничителях и других импульсных устройствах. Электрические характеристики подтверждаются тестированием 100 % кристаллов в нормальных условия ($T_A=25^\circ C$) по основным параметрам : $U_{обр.}$, $I_{обр.}$, а также выборочным тестированием кристаллов на каждой пластине по параметру $U_{пр.}$ при номинальном значении прямого тока $I_{пр.ср.}$.

Основные параметры и характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.}$	-	400
Постоянный прямой ток, А	$I_{пр.}$	-	100
Максимальная температура перехода, °C	$T_{п. макс.}$	-	150
Время обратного восстановления, нс ($I_{пр}=1A, V_{обр}=30V, dI_{пр}/dt=200A/мкс$)	$T_{вос.обр}$	60	70


Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °С
		не менее	типовое	не более	
Средний прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А	$I_{пр.ср.}$	-	-	100	25±10
Постоянное прямое напряжение, В $I_{пр.ср.}=10$ А $I_{пр.ср.}=100$ А	$U_{пр.}$	-	0,9 1,1	1,1 1,3	
Постоянный обратный ток, мА ($U_{обр.} = 400$ В)	$I_{обр.}$	-	-	0,05	
Постоянный обратный ток, мА ($U_{обр.} = 400$ В)	$I_{обр.}$	-	1	-	125±10